

AutoRepair - 2750 - MS polímero de lunas 290 ml.

Adhesivo monocomponente de base MS para el pegado y sellado rápido de cristales de coches. No requiere imprimación.

Adhesivo Monocomponente de Base MS para Parabrisas y Ventanas Laterales El adhesivo monocomponente de base MS está especialmente indicado para pegar y sellar cristales de coches, garantizando una elevada viscosidad y gran elasticidad con una adherencia perfecta en cristal, metal y la mayoría de materiales sin necesidad de imprimación. Este producto asegura la integridad estructural de la carrocería y es de baja conductividad, libre de isocianatos y disolventes.

Características
Técnicas Elasticidad permanente. Uniones de alta resistencia. Temperatura de utilización de -40°C a 90°C. Secado rápido: 90 minutos para el primer airbag, 180 minutos para el segundo airbag. Sistema sin imprimación, ahorrando tiempo y costes. Válido para cristales con antena integrada y chasis de aluminio.

Aplicación Para aplicar el adhesivo, corte el adhesivo antiguo hasta un espesor aproximado de 4 mm, limpie la serigrafía cerámica del parabrisas y aplique un espesor de 9 a 11 mm sobre el adhesivo antiguo. Coloque el nuevo parabrisas en un plazo de aproximadamente 10 minutos. El tiempo de secado es de 2 horas y 30 minutos, con un tiempo de curación recomendado de 24 horas.





