

AutoRepair - 3025 - Masilla de aluminio 1,7 kg.

Masilla con pigmentos metálicos y de aluminio de fácil aplicación gracias a su gran extensibilidad.

Masilla de poliéster con alto contenido en pigmentos de metálicos y de aluminio y alto poder de adherencia en todo tipo de superficies. Masilla Poliéster de 2C a base de Pigmento Metálico de Aluminio destinada al relleno de abolladuras, grietas y perforaciones en soportes y carrocerías de aluminio. Adherencia sobre galvanizado y electrozincado. Destaca por su gran poder de relleno y facilidad de lijado. Características: Fácil lijado. Tiempo de secado: 25 minutos. Fácil aplicación con excelente extensibilidad. Masilla de poliéster con alto contenido en macropartículas de Aluminio. Su alta adherencia, dureza y resistencia son superiores a los de las masillas convencionales y la hacen muy adecuada para reparar la chapa oxidada y piezas fabricadas en Aluminio. Su fácil lijado y un fino acabado, permiten que sea utilizada como masilla de relleno. Aplicación: Mezclar con catalizador +/-10% hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar con espátula de carrocero. Seca al tacto aproximadamente 15 minutos a 20°C.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

MASILLA TECNICA



3025

ALUMINIUM

METAL SOFT PUTTY

MASILLA DE ALUMINIO

ALUMINIUM PUTTY

BETUME ALUMINIO

1,7 Kg. Inhalt cont.

PROFESIONAL

PROFESSIONAL USE - USO PROFESSIONAL



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

MASILLA TECNICA

3025

ALUMINIUM

METAL SOFT PUTTY

MASILLA DE ALUMINIO

ALUMINIUM PUTTY

BETUME ALUMINIO

PROFESIONAL

**■ FÁCIL APLICACIÓN CON
EXCELENTE EXTENSIBILIDAD**

**· EASY APPLICATION WITH
EXCELLENT EXTENSIBILITY**

**· FÁCIL APLICAÇÃO COM
EXCELENTE EXTENSIBILIDADE**

**■ ALTO CONTENIDO EN
MACROPÁRTICULAS DE ALUMINIO**

**· HIGH CONTENT OF ALUMINIUM
MACROPARTICLES**

**· ELEVADO TEOR EM
MACROPÁRTICULAS DE ALUMÍNIO**

**■ TIEMPO DE SECADO:
25 MINUTOS**

· DRYING TIME: 25 MINUTES

· TEMPO DE SECAGEM: 25 MINUTOS



3025 METAL SOFT MASILLA DE ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS: Masilla de relleno para talleres de chapa y pintura, campera, carrocería, etc. Buena facilidad de lijado sin embozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite extender a su vida con una cómoda. Fácil y rápida aplicación. Perfecta viscosidad y mezclado. Permite extender a su vida con una cómoda.

MODO DE APLICACIÓN:

Mezclar con catalizador +/- 10% hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar con brocha, pistola o espátula. Secar madamente 15 minutos a 20°C.

3025 METAL SOFT ALUMINIUM SOFT

CHARACTERISTICS: Filler putty for workshops of sheet and painting, body, industrial work, etc. Good sanding without pumping the disc. Good surface finish. Start sanding with a less time work. Comfortable and mixing. It allows you to extend a lot at one time in comfort.

APPLICATION MODE:

Mix with catalyst +/- 10% until a homogeneous mixture is obtained. Apply with tool, brush or spatula. Dry madamente 15 minutes at 20 ° C.

3025 METAL SOFT BETUME ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS: Betume de alto nivel para chapas e pinturas, campera, carrocería, etc. Buena facilidad de lijado sin embozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite extender a su vida con una cómoda. Perfecta viscosidad y mezclado. Permite extender a su vida con una cómoda.

MODO DE APLICAÇÃO:

Misturar com catalisador +/- 10% até obter uma mistura homogénea. Aplicar com a escova, pistola ou espátula. Secar madamente 15 minutos a 20 ° C.

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tlf: 922 19 31 88

www.autorepaironlinecanarias.es