

AutoRepair - 4105 - Promotor adherencia de plástico 1 l.

Mejora la adherencia y flexibilidad de los compuestos usados en los procesos de repintados y componentes de plásticos.

Evita que las piezas se resquebrajen o sufran alguna modificación a la reparada. Es transparente y compatible con esmaltes de base disolventes o al agua. Aplicación para la pistola de 1.7 / 2.00 mm. Características: Promotor de adherencia para una gran diversidad de piezas de plástico del sector automovil, muebles de jardín u otros objetos de plástico duro. Aplicable sobre los siguientes tipos: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, PVC, GRP. Es adecuado en la aplicación de parches y/o pequeñas superficies. Es de muy fácil aplicación y permite un alto poder de adherencia sobre los sustratos indicados. Aplicación: Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Diluible hasta un 5% con Diluyente Acrílico Universal. Aplicar con pistola universal con pico de 2,0 - 2,5 mm. Pulverizar a una distancia de entre 10-15 cm. Aplicar de 2 a 3 manos hasta que la superficie se cubra por completo. Tiempo de secado al tacto aproximado 10 minutos a 25°C. Secado total aproximado 20-30 minutos a 25°C.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

4105

**PLASTIC ADHERENCE
PRIMER**



IMPRIMACIÓN ADHERENTE PLÁSTICO

- PLASTIC ADHESIVE PRIMER
- PRIMARIO ADERENTE DE PLÁSTICO
- EVITA QUE LAS PIEZAS DE RESQUEBAJEN O SUPLEN
- PREVENTS PARTS FROM CRACKING OR SUFFRAGING
- EVITA QUE AS PEÇAS SE RANTAM OU SOFRAM



1 Litro

net wt. cont.

PROFESIONAL



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

4105

PLASTIC ADHERENCE
PRIMER



RECOMENDACIÓN ADHESIÓN PLÁSTICO
- PLÁSTICO ADHESIÓN PLÁSTICO
- PRIMARIO ADHESIÓN PLÁSTICO
- EVITA QUE SE DESGASTE
- EVITA QUE SE DESGASTE
- EVITA QUE SE DESGASTE

4100 PLASTIC ADHERENCE IMPRIMACIÓN PARA PLÁSTICOS

CHARACTERISTICS: Promotor de adherencia para una gran diversidad de piezas de plástico del sector automotriz, muebles de jardín u otros objetos de plástico duro. Aplicable sobre los siguientes tipos: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, PVC, PPF. Es adecuado en la aplicación de parches y/o pequeñas superficies. Es de muy fácil aplicación y permite un alto poder de adherencia sobre los sustratos indicados.

INSTRUCTIONS FOR USE: Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Diluible hasta un 5% con Disolvente-Auto. Aplicar con pistola universal con pico de 2.0 - 2.5 mm. Ø. Pulverizar a una distancia de entre 10-15 cm. hasta 3 manos hasta que la superficie que cubierta por completo. Tiempo de secado al tacto aproximado 10 minutos a 25 °C. Secado total aproximado 20-30 minutos a 25 °C.

4101 PLASTIC ADHERENCE PRIMER FOR PLASTICS

CHARACTERISTICS: Adhesive promoter for a great diversity of plastic pieces of the automotive sector, garden furniture or other hard plastic objects. Applicable on the following types: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, PVC, PPF. It is suitable for the application of patches and / or small surfaces. It is very easy to apply and allows a high adherence power on the indicated substrates.

INSTRUCTIONS FOR USE: Clean and degrease the surface to be treated. Diluble up to 5% with Universal Solvent. Apply with a universal gun with a peak of 2.0 - 2.5 mm. Ø. Spray at a distance of between 10-15 cm. until 3 hands until the surface is completely covered. Approximate drying time at 10 minutes at 25 °C. Total drying time approximately 20-30 minutes at 25 °C.

4102 PLASTIC ADHERENCE PROMOTOR DE ADERÊNCIA

CHARACTERISTICS: Promotor de adesão para uma grande variedade de plásticos do setor automotivo, móveis de jardim e outros objetos de plástico duro. Aplicável sobre os tipos: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, PVC, PPF. É adequado na aplicação de patches e / o pequenas superfícies. A aplicação é fácil e permite um alto poder de aderência sobre os sustratos indicados.

INSTRUCTIONS FOR USE: Limpar e desengratar a superfície a tratar. Diluível até 5% com Disolvente-Auto. Aplicar com pistola universal com pico de 2.0 - 2.5 mm. Ø. Pulverizar uma distância de entre 10-15 cm. até 3 mãos até a superfície que cubierta por completo. Tempo de duração estimado em 10 minutos a 25 °C. Secado total aproximado 20-30 minutos a 25 °C.

AUTO REPAIR
AUTOREPAIR CANARIAS

C/ Laura Gómez de la Puente, 5-11
35010 Santa Cruz de Tenerife - España
Tel: 922 59 31 56

www.autorepaironlinecanarias.es



1 L. 400 g